

Ulrich-Gminder-Str. 7  
72654 Neckartenzlingen

Telefon: 07127 – 952 111  
Telefax: 07127 – 952 211  
E-Mail: [info@imtex.de](mailto:info@imtex.de)  
Internet: [www.imtex.de](http://www.imtex.de)

### Technisches Datenblatt Artikel LEDRO

(Polstermöbelbezugstoff für den Wohnbereich gemäß DIN EN 14465:2006)

#### Zusammensetzung:

- Oberfläche	100% PU
- Grundgewebe	70% PES
	30% CO

Gewicht: 670 g/lfm

Breite: 140 cm

Scheuerprüfung (Martindale): > 100.000 Touren

Reißfestigkeit (EN ISO 13934-1):	Kette	1044 N / 29,7%
	Schuss	685 N / 36,8%

Weiterreißfestigkeit (EN ISO 13937-3):	Kette	70,6 daN
	Schuss	32,9 daN

Nahtschiebewiderstand (EN ISO 13936-3)	Kette	2,0 mm
	Schuss	2,8 mm

Reibechtheit (EN ISO 105-X12): 5

Lichtechtheit (EN ISO 105 B02): >5

Reklamationen, die auf einen der aufgeführten Ursachen zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt:

- Mutwillige oder durch unsachgemäßen Gebrauch verursachte Beschädigungen
- Verschmutzungen, die auf unterlassene oder falsche Pflege/Reinigung zurückzuführen sind
- Abfärbungen, die durch Fremdtextilien mit nicht ausreichender Farbestechtheit oder Färbemittel zurückzuführen sind
- Schäden durch Hitze, offene Flammen, ätzende Flüssigkeiten, Haustiere und unsachgemäße Behandlung
- Geringfügige Farbabweichungen liegen im Charakter des Materials und stellen keinen Mangel dar
- Zusätzliches Aufbringen von Substanzen wie Imprägniermittel, Flecklöser, Nagellackentferner oder ähnliche chemische Stoffe, die Lösemittel enthalten
- Abnutzungen, die durch den alltäglichen Gebrauch hervorgerufen wurden, wie Abrieb, Abnutzung durch Hautkontakt oder Schäden durch Kleidungsstoffe
- Schäden, die durch Bürsten im nassen Zustand hervorgerufen wurden