MAYA fb



Technical Specifications / Technische Spezifikationen

1 1

Roll Width / Breite



Roll Length (average)

Durchschnittliche Rollenlänge

50 m



Composition / Zusammensetzung

100% Polypropylene



Weight / Gewicht

360 g/lm (+/-2%)



Tensile Strength Zugfestigkeit EN ISO 13934-1

1236 N | 42,8%

Weft / Schuss: 941 N | 31,0%



Tear Growth Resistance

Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3

Warp / Kette: 98.6 N

Weft / Schuss: 86.5 N



Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit EN ISO 13936-2

Warp / Kette: 3,0 mm

Weft / Schuss: 3,5 mm



Scheuerbeständigkeit EN ISO 12947-1, 2

> 40.000



Pilling Pillinafestiakeit EN ISO 12945-2



Colour Fastness to Rubbing

Reibechtheit EN ISO 105-X12 Dry / Trocken: 4-5



Colour Fastness to Rubbing

Reibechtheit EN ISO 105-X12 Wet / Nass: 5

4-5



Colour Fastness to Artificial Light

Lichtechtheit

EN ISO 105-B02

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften









- Breathable
- Atmunasaktiv



- Anti-bacterial / Antibakteriel
- Anti-mildew / Schimmelresistent



• Fire proof norms / Brandschutznormen: BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS





- Respects the environment using the application of new technologies in the production process.
 Respektiert die Umwelt mit der Anwendung der neuen
- Technologien in den Produktionsprozess



• Easy to Clean / Leicht zu reinigen

Clean and Care recommendations

Reinigung und Pflege Empfehlungen











- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.

 We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Um Staub zu entfernen den Staubsauger Gebrauchen.
 Jeder Fleck oder Verschmutzung soll sofort mit einer neutralen Seifenlösung mit einem Tuch in kreisenden Bewegungen glatt gereinigt werden.
 Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung, chemische Reinigung oder zusätzliche Imprägnierung entstehen.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
 Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- Die Anglysenergebnisse sind nur f
 ür die untersuchte Probe bezeichnet
- Verfärbungen und Forbotweichungen toleriert bei die industrielle standards stellen keine Gründe für beschwerde.

 Wir behölten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung irgendwelche Produktspezifikationen zu ändern.