

Ulrich-Gminder-Str. 7
72654 Neckartenzlingen

Telefon: 07127 – 952 111
Telefax: 07127 – 952 211
E-Mail: info@imtex.de
Internet: www.imtex.de

Technisches Datenblatt Artikel REINA

(Polstermöbelbezugstoff für den Wohnbereich gemäß DIN EN 14465:2006)

Zusammensetzung: Nutzschicht:	100% PU
Grundgewebe:	50% CO – 50% PES
Gewicht:	ca. 580 g/lfm
Breite:	140cm
Scheuerprüfung (Martindale):	100.000 Touren
Reißfestigkeit (EN ISO 13934-1):	Kette 718 N/24,3% Schuss 562 N/31,2%
Nahtschibewiderstand (EN ISO 13936-2):	Kette 3 mm Schuss 2 mm
Weiterreißfestigkeit (EN ISO 13937-3):	Kette 36,2 N Schuss 24,4 N
Reibechtheit (EN ISO 105-X12):	Trocken 5 Naß 5
Lichtechtheit (EN ISO 105 B02):	>5
Zigarettest (BS 5852 Part 1):	bestanden
Dauerknickverhalten (Bally-Test):	in Ordnung
Azofarbstoffe (§ 35 LMBG B 82.02-2,3,4):	nicht nachweisbar
Formaldehyde:	nicht nachweisbar

Reklamationen, die auf einen der aufgeführten Ursachen zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt:

- Mutwillige oder durch unsachgemäßen Gebrauch verursachte Beschädigungen
- Verschmutzungen, die auf unterlassene oder falsche Pflege/Reinigung zurückzuführen sind
- Abfärbungen, die durch Fremdtexilien mit nicht ausreichender Farbechtheit oder Färbemittel zurückzuführen sind
- Schäden durch Hitze, offene Flammen, ätzende Flüssigkeiten, Haustiere und unsachgemäße Behandlung
- Geringfügige Farbabweichungen liegt im Charakter des Materials und stellt keinen Mangel dar
- Zusätzliches Aufbringen von Substanzen wie Imprägniermittel, Flecklöser, Nagellackentferner oder ähnliche chemische Stoffe, die Lösemittel enthalten
- Abnutzungen, die durch den alltäglichen Gebrauch hervorgerufen wurden, wie Abrieb, Abnutzung durch Hautkontakt oder Schäden durch Kleidungsstoffe
- Schäden, die durch Bürsten im nassen Zustand hervorgerufen wurden